



Fibre Faser Fibre	65% PE / 35% PP straight / curled
Fibre Shape	Xtra Spine Technology (XST)
Pile height Polhöhe Hauteur de la fibre	ca. 30 mm
# Stitches Stichzahl Nœuds	ca. 18 st/10 cm
Production Produktion Fabrication	Tufting
Gauge Teilung Jauge	3/8"
# Tufts Noppenzahl Touffes	ca. 18900 / m ²
Pile weight Polgewicht Poids de la fibre	ca. 887 gr / m ²
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ca. 1857 gr / m ²
Tuft cloth Tufttuch Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 170 gr / m ²
Backing Rücken Dossier secondaire	Pre coat, ca. 800 gr / m ²
Roll width Rollbreite Largeur des rouleaux	200 cm / 400 cm
Roll length Rolllänge Longueur des rouleaux	± 35 m
UV Stability UV Stabilität Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A 6,000 hours XENON
Light fastness Farbechtheit Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Chlore resistance Chlorresistent Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistance to sea water Salzwasserresistent Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)